



CINTAS DE ASBESTO



MATRIZ TAMPICO

Tels. (833) 227 56 56 al 58,
(833) 227 58 79 al 80,
(833) 227 48 00
ventas@matindceta.com



www.matindceta.com

SUCURSAL COATZACOALCOS

Tel: (921) 212 15 45
ventascoatza@matindceta.com

SUCURSAL CENTRO

Tel: (442) 210 68 55
ventasqro@matindceta.com

CINTA DE ASBESTO

ASBESTO AA

FAMILIA DE FIBRA

CONSTRUCCIÓN

ASBESTO AA

Pie = 10 Hilos/Pulg.

Trama = 7 Hilos/Pulg.

TEMPERATURA DE SERVICIO

RESISTENCIA A LA TENSIÓN

320° C temperatura Constante

Pie = 460 Lbs/Pulg.2

410° C temperatura intermitente

Trama = 420 Lbs/Pulg.2

La cinta de asbesto una cinta 97% Asbesto y 3% algodón, resistente a las altas temperaturas

Recomendada para aislar tuberías y sellar rebordes en hornos, calderas, bridas, etc.

RANGO PH

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (K)

Resistente a los productos derivados del petróleo

USOS EN:

BENEFICIOS

Aislar tuberías

Sella gases calientes

Empaques y juntas

Recomendada para aplicaciones extremas en ambientes con altas temperaturas.

Protección Térmica

Resiste la exposición al medio ambiente

Sella rebordes de puertas en hornos, calderas, bridas vulcanizadoras, autoclaves etc.

No contiene aglomerantes o sellantes

MEDIDAS Y EMBALAJE

Espesores manejados: 1/16", 1/8",

Ancho estándar: 1", 2", 3", 4".

Longitud: 30 mts.

PESOS APROXIMADOS

10%

Espesor	Ancho			
	1"	2"	3"	4"
1/8"	1,315	2.8	4,325	5,533
1/16"	.825	1.7	2,400	3,220



MATERIALES INDUSTRIALES CETA S.A. DE C.V.



WWW.MATINDCETA.COM

Matriz Tampico

833 227 56 56 833 227 56 57
833 227 56 58 833 227 58 79
833 227 58 80 833 227 48 00

ventas@matindceta.com

Suc. Coatzacoatzacoahuac

921 212 15 45

ventascoatzacoatzacoahuac@matindceta.com

Suc. Centro

442 210 68 45

ventasqro@matindceta.com

